

**Cyanacrylat-Kleber Extra Schnell**

**Artikel-Nr.**

**76-0407**

<b>Produkt:</b>	Cyanacrylat-Kleber/ Schnell-Kleber	
<b>Anwendungsbereich:</b>	<p>Metaflux Cyanacrylat-Kleber eignen sich für die Verklebung verschiedenster Materialien mit- und untereinander wie z.B. Metall, Gummi, Kunststoff, Holz, Keramik, Leder, Kork und andere poröse Materialien.</p> <p>Die für den Anwendungsfall genau passende Zusammensetzung ist aus den technischen Daten zu ermitteln.</p>	
<b>Produktmerkmale:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einkomponenten Cyanacrylat, luftfeuchtigkeitshärtend</li> <li>• blitzschnelle Verklebung von fast allen Materialien durch verschiedene Kombinationen mit Primer und Füllstoff möglich.</li> <li>• Verklebung von Gummi, Kunststoff, Stahl, Metallen, EPDM</li> <li>• erweiterbar durch Metaflux 76-02 Primer Spezial auf Verklebung von PP, PE, Silikon, PTFE, HDP, LHDP</li> <li>• erweiterbar durch Metaflux 76-03 Primer Spezial Metall auf Verklebung von Edelstahl, Zink, Messing, Kupfer, Aluminium</li> <li>• frei von Lösemitteln</li> </ul>	
<b>Technische Daten:</b>	<p><b>Basis:</b> Ethyl Cyanacrylat</p> <p><b>Farbe:</b> transparent</p> <p><b>Dichte:</b> 1,05 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b>Viskosität (25°C):</b> 3 - 10 mPa.s</p> <p><b>Spaltfüllvermögen:</b> 0,05 mm erweiterbar durch Zugabe von Füllstoff auf bis zu 10 mm</p> <p><b>Aushärtung handfest:</b> Gummi: 2-5 Sekunden Aluminium: 5-10 Sekunden</p> <p><b>Aushärtung endfest:</b> in 24 Stunden</p> <p><b>Im ausgehärteten Zustand:</b></p> <p><b>Temperaturbeständig:</b> - 50 bis + 80 °C</p> <p><b>Wärmeleitfähigkeit:</b> 0,1 ASTM C177</p> <p><b>Zugscherfestigkeit:</b> 22 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Lagerzeit:</b> 12 Monate ( bei 5-8°C )</p>	<p>Diese Werte sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zur Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche</p>
<b>Verarbeitung:</b>	Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Cyanacrylat-Kleber einseitig dünn auftragen und Teile sofort zusammenpressen.	
<b>Hinweis:</b>	Der Aktivator Metaflux 76-01 kann die Aushärtung der Klebestelle beschleunigen.	
<b>Lieferform:</b>	20 g-Flasche	25 Stück = 1 VE

**Änderungen vorbehalten!**

